

Nome prodotto	MURAGUM FIBRATA
Codice prodotto	060F
Descrizione	Guaina liquida impermeabilizzante fibrata.
Categoria	Linea impermeabilizzanti
Caratteristiche	Elevata elasticità, elevata impermeabilità, elevata resistenza agli agenti atmosferici, resistente ai raggi ultravioletti.
Descrizione	Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica in soluzione acquosa, ad effetto satinato, a base di resine stirolo-acriliche e fibre sintetiche. Ad essiccazione avvenuta, si ottiene un manto elastico di assoluta impermeabilità, con elevata resistenza a pioggia, nebbia, salsedine, adattabile ad ogni forma di supporto, presentando un effetto estetico eccellente grazie alla vasta gamma di colori disponibili. Si può applicare sia come un manto unico che per la riparazione o protezione di guaine bituminose.
Campi di applicazione	Applicabile su tetti, terrazze, calcestruzzo, pareti ed ovunque occorre impedire infiltrazioni d'acqua.
Strumenti per l'applicazione	Rullo, pennello o spruzzo.
Applicazione	Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.
Preparazione del prodotto	Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
Preparazione del supporto	La superficie da trattare, deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario asportare tutte le impurità ed applicare il primer MURAFIX PLUS della MURACEL. Questo procedimento aumenta l'adesione alle superfici da trattare. In caso di presenze di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in prossimità dello zocchetto, procedere con la rimozione tramite spazzola d'acciaio. Mescolare sino a quando non si ottiene l'omogeneità, quindi applicare il primo strato diluendo MURAGUM FIBRATA al 30%, in modo tale che sia più fluido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l'essiccazione completa del primo strato ed accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della seconda mano.
Condizioni di lavorazione	La temperatura del supporto deve essere compresa tra +5 e +35° C.
Avvertenze e raccomandazioni	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle può manifestare delle reazioni allergiche in alcuni soggetti predisposti, si consiglia l'utilizzo di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Non è indicato per il calpestio frequente. Il prodotto non è permeabile al vapore acqueo, quindi eventuali risalite di umidità, potrebbero provocare delle bolle.
Dati tecnici:	
Colore	Bianco, grigio, color tegola e tinte Mazzetta colori MURACEL a richiesta.
Formato	Secchielli da 5 e 14 lt.
Pallet	da 44 secchielli da 14 lt e 60 secchielli da 5 lt
Natura	Liquido.

Consumo	Ca 0,400-0,500 lt/mq in due mani diluito con acqua , il consumo può variare in base alle caratteristiche del supporto da trattare e al sistema di applicazione adottato.
Diluizione	A pennello diluire con acqua al 25% - 30%-A rullo diluire con acqua al 30% - 35% A spruzzo diluire con acqua al 35 - 40%
Viscosità Brookfield 20 rpm	cps. 68000 ± 1000
Aspetto del film	satinato
Peso specifico UNI 8910	1,37 Kg/lt c.a.
Contenuto in solidi MV PF 01	67,55%
Tipo chimico di legante	Emulsione stirolo-acriliche
Resistenza a trazione	> 1,7 N/mm ²
Allungamento a rottura	100%
Tempo attesa una mano e l'altra	10 - 12 ore
Essiccazione al tatto	30 - 40 minuti
Essiccazione in profondità	24 - 48 ore
Permeabilità al v.re Sd MV AT 036	0,033
Permeabilità acqua W24 MV AT 083	0,23
Valore pH	7,59
Temperatura di esercizio	-10 e + 45° C.
Classificazione	
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto)	12 mesi
Note	Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e atteso. L'azienda non si assume nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

Tutti i prodotti della MURACEL sono assicurati con



Le informazioni e le raccomandazioni contenute in questa scheda sono le migliori attualmente disponibili. I risultati di applicazioni errate non possono essere imputati alla responsabilità del Produttore in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo. E' responsabilità del Cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo.