



linea Impermeabilizzanti

Muragum

Guaina liquida impermeabilizzante

Cod: 060

Colore: bianco, grigio, rosso e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo

Formato confezione: secchi da 5 e 14 l

Guaina liquida impermeabilizzante elastomerica in soluzione acquosa, a effetto satinato, a base di resine stirolo-acriliche. A essiccazione avvenuta si ottiene un manto elastico di assoluta impermeabilità, con elevata resistenza a pioggia, nebbia, salsedine, adattabile ad ogni forma di supporto, presentando un effetto estetico eccellente grazie alla vasta gamma di colori disponibili. Si può applicare sia come manto unico che per la riparazione o protezione di guaine bituminose.

Campi di applicazioni:

Applicabile su tetti, terrazze, pareti ed ovunque occorra impedire infiltrazioni d'acqua.

Applicazione:

Si applica agevolmente in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

Preparazione del supporto:

La superficie da trattare deve essere asciutta, esente da grassi, oli e polveri, in caso contrario asportare tutte le impurità e applicare il primer Murafix plus Muracel. Questo procedimento aumenta l'adesione alle superfici da trattare. In caso vi sia presenza di muffe o muschi, soprattutto nelle fughe o in prossimità dello zocchetto, procedere con la rimozione tramite spazzola d'acciaio. Mescolare sino a quando non si ottiene l'omogeneità, quindi applicare il primo strato diluendo Muragum al 30%, in modo tale che sia più fluido e riesca a penetrare nelle fessurazioni. Attendere l'essiccazione completa del primo strato e accertarsi che sia completamente asciutto prima di procedere alla stesura della seconda mano.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

DILUIZIONE	a pennello diluire con acqua al 25 ÷ 30% a rullo diluire con acqua al 30 ÷ 35% a spruzzo diluire con acqua al 35 ÷ 40%
CONSUMO	≈ 0,4 ÷ 0,5 ℓ/m ² in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da +5 a +35 °C
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. non indicato per il calpestio frequente. il prodotto non è permeabile al vapore acqueo, dunque eventuali risalite di umidità potrebbero provocare delle bolle. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto.
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO	≈ 1,36 kg/ℓ
pH	7,59
CONFEZIONAMENTO	da 44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF01	67,55%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	emulsione stirolo-acriliche
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 ÷ 40 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	2,42
ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305	satinato
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ BROOKFIELD	68.000 ± 1.000 cP
TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	10 ÷ 12 ore
PERMEABILITÀ AL VAPORE SD MV AT 036	33
PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083	0,23

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari

o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita

Allianz Lloyd Adriatico