



linea **Rivestimenti e decorazioni**

Silosan pittura

Pittura ai silossani idrorepellente per interni ed esterni

Cod: 1151

Colore: bianco e tinte Muracel

Strumenti utilizzabili: rullo, pennello

Formato confezione: secchi da 5 e 14 l

Pittura a base di leganti acril-silossanici, pigmenti inorganici, inerti selezionati e additivi specifici. Appositamente studiata per la protezione e la decorazione di superfici esterne e per resistere alla proliferazione di alghe e muffe. La particolare formulazione del prodotto consente di mantenere le facciate pulite per periodi di tempo molto prolungati.

Campi di applicazioni:

Si può applicare su tutti i rivestimenti di finitura dei sistemi di isolamento termico, supporti come intonaci minerali, premiscelati, calce e cemento; adatto anche per il rivestimento di facciate tradizionali.

Applicazione:

Si applica a rullo in due mani con un intervallo di circa 12 ore una dall'altra, previa applicazione di Silosan primer.

Preparazione del supporto:

Supporti nuovi: devono essere ben stagionati, asciutti, e privi di polvere o impurità di qualsiasi tipo e di rattoppi. In ogni caso è consigliabile applicare una mano di Silosan primer, per aumentare l'aderenza, eliminare lo sfarinamento, ridurre il consumo e conferire uniformità alla superficie da trattare. Un fondo non omogeneo ha come conseguenza variazioni cromatiche sull'intonaco. Supporti già rivestiti con pitture o plastici: asportare il vecchio rivestimento. Applicare una mano di Murafix plus opportunamente diluito, attendere 2 ÷ 3 ore ed applicare all'occorrenza una mano di Rasamur o Rasatutto, per uniformare la superficie. Lasciare stagionare il supporto almeno 3 ÷ 4 giorni, quindi procedere con l'applicazione di Silosan primer, lasciarlo asciugare almeno 12 ore ed iniziare la stesura della pittura in due mani intervallate da almeno 12 ore. Le facciate esterne devono essere protette dalla pioggia per 48 ore.

Preparazione del prodotto:

Il prodotto va diluito con acqua pulita, e mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.

Servizio Clienti
095-985319

DILUIZIONE	a pennello diluire con acqua al 15 ÷ 20% a rullo diluire con acqua al 15 ÷ 20%
CONSUMO	≈ 2,5 ÷ 3,5 m ² /ℓ in due mani diluito con acqua
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da +5 a +35 °C
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI	Il prodotto contiene resine che a contatto con la pelle in soggetti predisposti possono provocare reazioni allergiche. Si consiglia l'utilizzo di guanti e indumenti protettivi. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Si raccomanda di applicare il prodotto alle condizioni climatiche idonee indicate. L'applicazione in condizioni atmosferiche sfavorevoli influenza negativamente i tempi di essiccazione e può compromettere caratteristiche estetiche e prestazioni del prodotto. Per la natura stessa degli inerti naturali non si può garantire una uniformità di colore tra le diverse forniture, si consiglia dunque di verificare che il materiale necessario per l'esecuzione del lavoro appartenga tutto allo stesso lotto
NATURA	liquido
PESO SPECIFICO	1,5 ± 0,05 kg/ℓ
pH	10,5
CONFEZIONAMENTO	44 secchi da 14 ℓ – 60 secchi da 5 ℓ
VITA DI STOCCAGGIO	12 mesi
CONTENUTO IN SOLIDI MV PF01	63,59%
TIPO DI LEGANTE CHIMICO	resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa
ESSICCAZIONE AL TATTO	30 ÷ 40 minuti
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	24 ore
PRESA DI SPORCO MV AT 008	molto bassa
CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE	20 g/ℓ di COV max.
REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1	classe "0" incombustibile
VISCOSITÀ BROOKFIELD	12.000 ± 1.000 cP
TEMPO ATTESA TRA UNA MANO E L'ALTRA	12 ore
PERMEABILITÀ ACQUA W24 MV AT 083	< 0,02 kg/m ² ·h ^{1/2}

I dati di consumo e le informazioni tecniche presenti in questo catalogo annullano e sostituiscono le precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili. Muracel S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo, e

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari al fine di verificare il comportamento del prodotto in base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie di lavorazione da impiegare.

L'utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi da quanto riportato in questo catalogo in quanto il comportamento degli stessi è in stretta relazione alle caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto

le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Muracel e la "M" stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei sistemi o di quanto altro non espressamente specificato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citate possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati da altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita

Allianz  Lloyd Adriatico