



# EMULTOP

## SCHEMA TECNICA

TECHNICAL DATA SHEET

## Descrizione:

EMULTOP è un Idropittura superlavabile per interni, a base di emulsioni viniliche, cariche a granulometria selezionata, pigmenti e additivi opportunamente selezionati per dare al prodotto un altissima copertura sia con film bagnato che ancor più quando asciutto. Prodotto ideale per la realizzazione di rifiniture di buona qualità. Idropittura dotata di un'ottima lavabilità, bianchezza, scorrevolezza e piacevolezza al tatto. Disponibili una molteplicità di tinte realizzabili con il nostro sistema tintometrico tra cui le tinte NCS.

1

Caratteristiche tecniche:	U.M.	Risultato
- Viscosità Brookfield:	cps	3000 +/- 200
- Peso specifico	kg/lt	1.45 +/- 0.05
- Residuo secco	%	70 +/- 2
- Resa teorica	m <sup>2</sup> /l	8/9 ad una mano
- Aspetto del film	Gloss	opaco
- diluente	Acqua	30% (media)
- Essiccazione fuori polvere	Minuti	10
- Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
- Essiccazione in profondità	Ore	3-4
- Sovrapplicazione	Ore	4-6

## Applicazione:

EMULTOP si applica all'interno su intonaci civili base cemento o base gesso nuovi o in buono stato di conservazione mediante l'uso di un rullo o un pennello previa diluizione con acqua pulita. Prima di procedere alla stesura del prodotto, intervallare una passata di PROTOFIX N opportunamente diluito, lo stesso, su pareti vecchie dove è necessario che le stesse siano state precedentemente bonificate da fessure, fori o irregolarità, mediante l'uso di PROTOSTUCK RASANTE. Asportare eventuale vecchia pittura in fase di distacco ed eliminare polvere e corpi estranei. NON APPLICARE in ambienti ventilati e con temperatura inferiore ai +10° e superiore ai +30°.

## Conservazione:

Per garantire le prestazioni del prodotto, conservare con il contenitore ben chiuso, in luogo protetto e lontano da sbalzi di temperatura che comunque deve essere compresa tra i +5° e i +40°. Teme il gelo.

Commenti: